

DECO RECO **DECOLORATION ET RECOLORATION PAR H.DUPONT**

Il est possible de décorer des tissus colorés au moyen de peintures opaques, mais celles-ci présentent souvent l'inconvénient de raidir l'étoffe et de modifier ainsi son toucher naturel. La méthode la plus satisfaisante est de procéder par décoloration.

Sur soie, il est possible de décolorer et recolorer en même temps : il suffit de mélanger à la pâte décolorante des couleurs spécifiques à la recoloration.

Bien que cette technique de décoration des tissus existe depuis près de deux siècles, elle donne des résultats parfois imprévisibles. Pour obtenir des résultats les plus prévisibles et reproductibles, il convient au préalable, de peindre ou de teindre le tissu avec des colorants susceptibles d'être éliminés par blanchiment.

La plupart des couleurs H.Dupont des gammes H.D CLASSIQUE, ALTER EGO et CREATIVES peuvent être décolorées.

MODE D'EMPLOI

Le décolorant H.DUPONT n'est pas prêt à l'emploi. Il doit être mélangé à de l'eau ou à la pâte d'impression selon le mode d'application choisi, Ainsi, pour obtenir le MELANGE DECOLORANT, il faut mélanger de 20 à 30ml de DECOLORANT PUR à

soit 80/70ml de PATE D'IMPRESSION pour des applications au pochoir, au tampon, à l'éponge, à la burette etc.

soit 80/70ml d'eau déminéralisée pour une application au pulvérisateur, au compte-goutte etc...

Après préparation, le MELANGE DECOLORANT n'est utilisable qu'une quinzaine de jours.

Il est donc recommandé de ne préparer que la quantité nécessaire à l'usage prévu.

Le MELANGE DECOLORANT s'applique indifféremment sur couleurs fixées ou non.

Quelle que soit la technique d'application choisie, le MELANGE DECOLORANT s'applique toujours sur l'endroit du tissu, même pour le Velours.

Après application, attendre le séchage complet du tissu puis étuver 1H30' à 100°C. (On peut laisser sécher toute une nuit. Pour une meilleure efficacité, ne pas dépasser 24H avant l'étuvage.)

A la sortie de l'étuve, il faut laver ouvrage à l'eau tiède savonneuse puis rincer à l'eau courante. **Le résultat final n'est visible qu'après étuvage et lavage.**

Sur Soie, il est possible de **décolorer et recolorer en même temps** ;

Pour cela, il suffit d'ajouter au MELANGE DECOLORANT, les couleurs spécifiques à la recoloration sur Soie dans les proportions suivantes:

. 2 doses de MELANGE DECOLORANT (à 23% maximum),

. 1 dose de COULEUR SOIE SPECIFIQUE A LA RECOLORATION :

Jaune RECO, ROUGE RECO, Rhodamine RECO, Turquoise RECO, Bleu RECO
Hormis le turquoise, les couleurs RECO sont miscibles entre elles.

Après préparation, ce MELANGE RECOLORANT se conserve au maximum 24H.